熔融 CaF_2 的径向分布函数

程兆年* 郑正明 张 静 陈念貽

(中国科学院上海冶金研究所, 中国科学院计算机化学开放实验室, 上海 200050)

关键词: 径向分布函数 熔融 CaF_2 分子动力学模拟

熔融 CaF_2 是一种典型的离子液体, 又是一种重要的冶金熔体。径向分布函数不仅是描述熔体结构的重要物理量, 而且是计算熔体热力学性质的基础。实验上可以通过X射线、中子衍射测得结构因子经 Fourier 变换得到径向分布函数。已有使用X射线衍射方法实验测定熔融 CaF_2 结构因子的报导^[1], 但由于实验上分解三种离子对 $\text{Ca}^{2+}-\text{Ca}^{2+}$, $\text{Ca}^{2+}-\text{F}^-$ 、 F^--F^- 偏结构因子的困难, 未能给出相应的三种径向分布函数 $g_{++}(r)$ 、 $g_{+-}(r)$ 、 $g_{--}(r)$, 仅估计出三种径向分布函数的第一峰位置和 Ca^{2+} 离子周围 F^- 离子的配位数。一个新近的理论研究采用荷电硬球基础上的微扰处理^[2], 给出了熔融 CaF_2 的三种径向分布函数, 但给出的 $g_{++}(r)$ 和 $g_{--}(r)$ 第一峰值位置很接近, 如同一价正负离子体系。因此有必要采用分子动力学模拟方法进行研究。

分子动力学模拟在 NEV 系综下进行。所使用的模拟程序 MDION3 类似于我们以前 KF 、 KCl 、 NaCl 三种熔盐的模拟程序^[3]。立方计算原胞粒子数为 324, Ca^{2+} 离子 108, F^- 离子 216。原胞边长由熔融 CaF_2 密度实验值确定。在模拟温度 $T = 2000\text{K}$ 和 2200K 下密度值分别取为 2.397 和 $2.319\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ^[4]。使用周期性边界条件和 Ewald 求和技术处理长程力。模拟在本所 VAX-8350 机上进行, 模拟时间步取 $\Delta t = 5 \times 10^{-15}\text{s}$ 。在每一温度下模拟 5000 步以达到平衡, 然后再地像 1000 步记录每一时间步离子的瞬时坐标和速度, 以时间平均代替系综平均计算有关物理量。

模拟中使用的离子间相互作用势为 Born-Mayer-Huggins(BMH)势

$$U(r_{ij}) = Z_i Z_j \frac{e^2}{r_{ij}} + \left(1 + \frac{Z_i}{n_i} + \frac{Z_j}{n_j}\right) b \exp\left(\frac{\sigma_i + \sigma_j - r_{ij}}{\rho}\right)$$

式中 r_{ij} 是 i 离子和 j 离子间距。 e 为电子电荷, Z_i 和 Z_j 离子电荷, n_i 和 n_j 外壳层电子数。 σ_i 和 σ_j 是反映离子半径的参数, b 斥力系数, ρ 软化参数。

由于 CaF_2 是接近于完全离子型的熔体, 我们设离子电荷为 $Z_+ = 2$ 和 $Z_- = -1$ 。系数 b , ρ 和 σ 由晶体 CaF_2 实验值确定。由于正离子有二个正电荷, 在正-正离子之间的库仑斥力极强, Born 排斥项和 van der Waals 引力项无足轻重, 故可取 $b_{++} = 0$ 。在负-负离子相互作用中, F^- 离子间库仑力外的排斥项取自 Busing^[5] 研究 Li_2BeF_4 结构中的模型 1; $b_{--} = 0.190 \times 10^{-19}\text{J}\cdot\text{mole}^{-1}$, $\rho_{--} = 0.290\text{\AA}$ 和 $\sigma_- = 1.237\text{\AA}$ 。其中 b_{--} 和 ρ_{--} 是 Tosi 和 Fumi 的碱卤化

物通用值^[6]。虽然 Busing 的模型 1 忽略了 Van der Waals 项, 但 Li_2BeF_4 中离子间 23 个独立间距的稳态值很好地与实验相符^[5]。在正负离子之间, 由于正负离子十分靠近, 极强的库仑引力也使 Van der Waals 项变得可忽略。剩下的三个参数中, 参数 b_{+-} 和 ρ_{+-} 取通用值 $b_{+-} = 0.190 \times 10^{-18} \text{J} \cdot \text{mole}^{-1}$, $\rho_{+-} = 0.290 \text{\AA}$, 这二个通用值很接近 Catlow 和 Norgett^[7] 的模型 1 中给出的值。在 Catlow 和 Norgett 的研究中, 他们对三种碱土金属卤化物的性质拟合了势函数, 并产生了与实验一致的弹性性质^[7]。在正负离子相互作用势中仅剩一个参数 σ_+ 还需确定。利用上面已确定的参数和晶格常数 $a_0 = 5.444 \text{\AA}$, 我们调节 σ_+ 来符合 CaF_2 实验晶格能 $E = 2609 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 得到 $\sigma_+ = 1.46 \text{\AA}$ 。由我们的势函数算得的晶态 CaF_2 弹性性质 ($10^{11} \text{dyn} \cdot \text{cm}^{-2}$) 是: 体压缩模量 $K = 8.11$ 和弹性常数 $C_{11} = 15.66$, $C_{12} = 3.92$, $C_{44} = 3.79$, 而实验值^[8] 为 $K = 8.88$, $C_{11} = 17.12$, $C_{12} = 4.68$, $C_{44} = 3.62$ 。计算结果和实验值基本相符, 表明势参数基本合理。

图 1 至 3 给出了 2000K 和 2200K 熔融 CaF_2 体系的三种径向分布函数 $g_{+-}(r)$ 、 $g_{++}(r)$ 和 $g_{--}(r)$ 。由图可见: $g_{+-}(r)$ 有一个尖锐的第一峰, $g_{++}(r)$ 的第一峰峰高也很显著, 但 $g_{--}(r)$ 第一峰峰高不大, 且在第一峰和第一谷之间 (约 $4 \text{\AA}$ 左右) 有一个明显的拐点。模拟得到的三种径向分布函数的特征值列于表 1。为比较, 表中也列出了 X 射线衍射实验得到的结果。由表可见, 与实验很好相符。

图 1 熔融 CaF_2 体系的径向分布函数 $g_{+-}(r)$
Fig.1 Radial distribution function $g_{+-}(r)$ for molten CaF_2 system
(a) $T = 2000\text{K}$, (b) $T = 2200\text{K}$

图 2 熔融 CaF_2 体系的径向分布函数 $g_{++}(r)$
Fig.2 Radial distribution function $g_{++}(r)$ for molten CaF_2 system
(a) $T = 2000\text{K}$, (b) $T = 2200\text{K}$

图 3 熔融 CaF_2 体系的径向分布函数 $g_{--}(r)$
Fig.3 Radial distribution function $g_{--}(r)$ for molten CaF_2 system
(a) $T = 2000\text{K}$, (b) $T = 2200\text{K}$

由所得到的径向分布函数, 可对熔融 CaF_2 结构作一讨论。 $g_{+-}(r)$ 第一峰位置比晶体中的正负离子间距 ($2.357 \text{\AA}$) 还小, 表明在熔融 CaF_2 中, 正离子和负离子由于很强的库仑引力而紧密接触。由于熔融态密度要比固态小很多, 因此体系中必然存在很多“空洞”。在出现

空洞的同时, 很强的库仑引力也势必使正负离子结合成串, 使体系出现链状结构。分子动力学模拟产生的各瞬态构型的观察表明, 熔融 CaF_2 中存在一些链、支链和极少量的环, 但未观察到团簇结构。

表1 熔融 CaF_2 径向分布函数 $g(r)$ 特征值和对应的配位数 $N(r)$

Table 1 Characteristic value of the radial distribution function $g(r)$ and the running coordination numbers $N(r)$ for molten CaF_2 system. r_1 , r_2 , $r_{\max}$, and $r_{\min}$ give the distance where for the first or second time $g(r)$ is unity, has a maximum and a minimum, respectively (r in Å).

ion-ion	T	r_1	$r_{\max}$	$g(r_{\max})$	r_2	$N(r_2)$	$r_{\min}$	$g(r_{\min})$	$N(r_{\min})$
$\text{Ca}^{2+}-\text{Ca}^{2+}$	2200K	3.45	3.92	2.57	4.57	8.39	5.21	0.54	10.62
	2000K	3.46	3.92	2.85	4.58	8.87	5.20	0.51	10.98
	experiment(1773K)	--	3.9	--	--	--	--	--	--
$\text{Ca}^{2+}-\text{F}^-$	2200K	1.93	2.21	4.28	2.69	5.19	3.31	0.36	6.42
	2000K	1.94	2.25	4.40	2.69	5.32	3.30	0.37	6.50
	experiment(1773K)	--	2.3	--	--	--	--	--	6.8
$\text{F}^- - \text{F}^-$	2200K	2.58	2.99	1.65	3.88	9.54	4.65	0.98	10.33
	2000K	2.58	2.98	1.68	3.88	9.44	3.94	0.99	8.84
	experiment(1773K)	--	2.9	--	--	--	--	--	--

a) from Fig.10 in [1], b) value at limp point

参 考 文 献

- 1 Zarzycki P J. *J. Physique Rad.*, 1958, 19:13A
- 2 Gopala R V, Bandyopadhyay U. *Phys. Stat. Solids.*, 1989, A115:357
- 3 Cheng Z, Lou X, Ma J, *et al. J. Chem. Phys.*, 1989, 91:4278
- 4 Janz G J. *Molten Salt Handbook*, New York:Academic Press, 1967, p.39
- 5 Busing W R. *J. Chem. Phys.*, 1972, 57:3008
- 6 Tosi M P, Fumi F G. *J. Phys. Chem. Solids*, 1964, 25:45
- 7 Catlow C R A, Norgett M J. *J. Phys. C: Solid State Phys.*, 1973, 6:1325
- 8 Srinivasan R. *Proc. Phys. Soc. (London)*, 1958, 72:566

RADIAL DISTRIBUTION FUNCTIONS OF MOLTEN CaF_2

Cheng Zhaonian* Zhang Jing Jia Zhengming Chen Nianyi
(Shanghai Institute of Metallurgy, Academia Sinica, Laboratory of Computer
Chemistry, Academia Sinica, Shanghai 200050)

ABSTRACT

The coefficients b , ρ , and σ in Born-Mayer-Huggins potential were determined empirically for three interactions in CaF_2 system. The potential suggested in this work have reproduced the experimental lattice energy, bulk modulus, and three elastic constant very well. The radial distribution functions for molten calcium fluoride have been given by molecular dynamics simulation with the potential obtained. The results

show that there is a great deal of difference in the three radial distribution functions. The first peak of radial distribution function is very sharp in the cation-anion case and smoothing down in the cation-cation and anion-anion case. The maximum of $g_{--}(r)$ distribution is not high and a limp point appears between the first peak and the first valley of $g_{--}(r)$ curve. The distances where the radial distribution function $g_{+-}(r)$ has a maximum are 2.25 Å for $T=2000\text{K}$ and 2.21 Å for $T=2200\text{K}$. These values are less than 2.357 Å, the distance between cation and anion in crystalline phase of calcium fluoride, that indicates there are some "holes" and chain-like structures in molten system.

Keywords: Radial distribution function, Molten CaF_2 , Molecular dynamics simulation