氧化锌纳米带的低温无催化热蒸发制备及其表征*

黄运华¹ 张跃^{1,2} 贺建¹ 戴英¹
顾有松¹ 纪箴¹ 展晓元¹ 周成¹

(¹ 北京科技大学材料物理与化学系, 北京 100083;

² 北京科技大学新金属材料国家重点实验室, 北京 100083)

摘要 通过纯锌粉蒸发, 在 600 °C 无催化条件下成功制备了高质量的不同形貌的 ZnO 纳米带. 该制备方法中控制产物形貌和尺寸的关键是氧、氩及锌蒸气的流速及分压. 扫描电镜及高分辨透射电镜观察显示, 氧化锌纳米带具有规整光滑及齿状等不同形貌, 且皆为单晶, 其生长由固-气机理控制. 室温光致发光谱表明, 齿状氧化锌纳米带在 390 nm 附近形成紫外发射峰; 在 455 ~ 495 nm 时, 形成绿光发射峰, 该处由 4 个次级发射峰组成.

关键词: 氧化锌纳米带, 晶体生长, 固-气机理, 纳米结构, 光致发光

中图分类号: O641

由于氧化锌一维纳米材料奇异的形貌、结构及性能而受到广泛的研究并取得了显著成果. 通过不同的方法和手段, 氧化锌纳米线、纳米带、纳米棒、纳米环及纳米梳等多种纳米结构已经被很多实验室成功制备和表征. 氧化锌纳米结构为六方晶系, 其点阵常数 $a = 0.324 \sim 0.326$ nm, $c = 0.513 \sim 0.543$ nm, 带隙宽度为 3.37 eV, 激子键合能在室温下达到 60 meV^[1-3]. 这一特性使一维氧化锌纳米材料成为室温下高效激子激光发生器的良好材料. 纳米线的化学适应性和一维特性, 使其可以作为理想的微型激光源. 这些短波长的纳米激光器将具有广阔的应用领域, 例如光子计算、信息存储以及微量分析等^[4].

一维 ZnO 纳米材料的制备方法很多, 按照生长机理可以分为 VLS(气-液-固, vapor-liquid-solid) 生长、VS(气-固, vapor-solid) 生长、模板协理生长等. 其中 VLS 机理生长以液滴形成过程作为判断催化的依据^[5], 催化剂通常为铜、金、钴等过渡金属的纳米级颗粒或者薄膜, 以此制备一维 ZnO 纳米材料的温度大多在 850 ~ 950 °C 之间^[2-3, 5-7], 所报道的最低的氧化锌纳米线制备温度是以 NiO 为催化剂时的 450 °C^[8]. 以 VS 机理合成 ZnO 纳米材料的温

度一般在约 850 °C (蒸发锌粉) 至约 1400 °C (蒸发氧化锌粉)^[9-15]. 以 VLS 机理合成 ZnO 纳米材料的温度较低, 但其中残留的催化剂可能影响纳米材料的纯度和性能.

本文报道一种低温无催化剂制备一维 ZnO 纳米材料的新方法, 该法为 600 °C 时蒸发纯金属锌粉, 在硅基片上分别沉积 ZnO 纳米带和齿状纳米带. 这一温度比我们原来报道的制备温度^[12-14]有了进一步降低, 远低于其它已报道的 VS 机理合成 ZnO 纳米带的温度, 而且我们制备的纳米带形貌丰富, 其中的齿状 ZnO 纳米带 (其长度、厚度及柔性不同于纳米梳) 尚未见报道. 通过 X 射线衍射仪、电子显微镜及光致发光谱仪对所制备的 ZnO 纳米带形貌、结构及室温光学性能进行了测试和研究.

1 实验方法和过程

ZnO 纳米带按以下过程制备: 氧化铝瓷舟底部放置 1 ~ 3 mm 厚的纯度 99.9% 的金属锌粉, 硅基片沉积面朝下扣在瓷舟上, 锌粉表面与硅基片间的垂直距离约 5 ~ 8 mm. 然后将瓷舟放入管式炉的内径 30 mm 的石英管, 管内通入氩气和氧气, 并按比例保持恒定流量, 总流量为 200 ~ 300 cm³ · min⁻¹,

2004-07-05 收到初稿, 2004-09-20 收到修改稿. 联系人: 张跃 (E-mail: Yuezhang@pgschl.ustb.edu.cn; Tel: 010-62332772). * 国家杰出青年基金 (50325209)、国家自然科学基金 (50172006, 50232030)、教育部科学研究重点项目 (1040227) 及教育部留学回国人员科研启动基金 (01-498)

制备不同产物时, 氧气比例在 1% ~ 5% 之间调整. 根据不同制备要求, 石英管在反应温度 600 ~ 700 °C 间保温 20 ~ 40 min. 这一过程完成之后取出瓷舟, 可以看到硅基片表面有一层松软的白色沉积物. 在此制备过程中, 基片上不预制任何催化剂.

通过扫描电子显微镜 (SEM) [Cambridge S360]、X 射线衍射仪 (XRD) [Rigaku DMAX-RB] 以及高分辨透射电子显微镜 (HRTEM) [JEOL-2010] 对沉积产物进行了表征. 沉积物的室温 PL (光致发光, photoluminescence) 特性由 HITACHI 4500 型光致发光谱仪, 以氙灯为激发光源测试.

2 结果及讨论

在 600 °C 的条件下, 通过调节和控制气体的流量及氩、氧和锌蒸气的分压, 分别成功制备了不同形貌、不同尺度的氧化锌纳米带. 制成的不同形貌纳米带包括表面规整平滑的纳米带和各种齿状的纳米带 (见图 1). 其中, 制备图 1a 所示平滑纳米带时, 气体总流量为 $280 \sim 300 \text{ cm}^3 \cdot \text{min}^{-1}$, 氧气比例为 1% ~ 2%; 制备图 1b、1c、1d 所示齿状纳米带的气体总流量分别为 $250 \sim 270$ 、 $220 \sim 260$ 、 $200 \sim 230 \text{ cm}^3 \cdot \text{min}^{-1}$, 氧气比例分别为 1% ~ 2%、3% ~ 5%、~2%. 超出气体总流量 $200 \sim 300 \text{ cm}^3 \cdot \text{min}^{-1}$ 、氧气比例 1% ~ 5% 这一范围, 将生成形状差异很大的其它纳

米结构, 如各种四针状的 ZnO 纳米晶须. 所制备的纳米带宽度一般约为 400 ~ 900 nm (不包括齿长), 厚度约 10 ~ 50 nm, 长度则达到数十微米. 齿状纳米带的齿直径约 10 ~ 100 nm, 有些齿状纳米带的齿直径比带部分的厚度尺寸小 (如图 1b), 有些齿直径比带部分的厚度尺寸大 (如图 1c), 而有些齿状纳米带的齿直径则与带的厚度相当 (如图 1d), 这些齿的长度从几十至几百纳米不等.

这些不同形貌的 ZnO 纳米带, 是以纯锌粉为原料, 在不使用催化剂的条件下热蒸发制成的, 并且反应温度较低. 这一过程的关键是控制气流流量 (亦即石英管内气体流速) 以及氩、氧和锌蒸气的分压. 气体流速及各蒸气的分压直接影响纳米带的形貌 (是否齿状及齿的形状), 也影响带的尺寸及齿的尺寸. 不同的试验温度也显示, 制备温度也影响产物的尺寸, 而温度对形貌的影响主要是通过其对锌蒸气分压的影响实现, 因为不同温度下, 锌的蒸气压是不一样的. 当氧氩流量不变而温度升高或者锌的蒸气分压升高时, 更倾向生成齿状纳米带, 并且产物尺寸也更大, 而且对产物形貌的控制也更难. 当氧氩流量减小时, 齿状纳米带及长径比小、尺寸较大的结构更容易生成, 在基片的气流流动受阻部位的产物也显示同样的特点. 气相分压的影响比气体流速的影响更敏感和不容易控制. 大规模制备形貌受控的 ZnO 纳米结构的定量参数有待进一步探索.

图 1 ZnO 纳米带的 SEM 形貌

Fig. 1 SEM images of ZnO nanobelts

a) nanobelts; b, c, d) toothed-nanobelts

图2 ZnO 齿状纳米带齿尖的 HRTEM 形貌和 SAED 谱(a), 更高倍的 HRTEM 形貌(b),

ZnO 齿状纳米带齿和带结合部的 HRTEM 形貌(c)

Fig. 2 HRTEM image and SAED pattern of the tooth's tip of ZnO toothed-nanobelt(a); HRTEM image(higher magnification)(b); HRTEM image of the joint of tooth and backside(c)

图 1d 形貌的 ZnO 齿状纳米带齿部、齿和带的结合部的 HRTEM 形貌及 SAED(选区衍射, selected area electron diffraction)谱如图 2 所示. SAED 谱及 HRTEM 形貌显示, 图中所示的齿状 ZnO 纳米带为结构规整的单晶, 齿沿 $[0001]$ 方向生长, 而带部分沿 $[\bar{2}1\bar{1}0]$ 方向生长. 在另外的纳米带的齿部同样也观察到了沿 $[\bar{2}1\bar{1}0]$ 方向的生长. 这一结果表明, 齿状纳米带的齿可以沿 c 轴也可以沿 a 轴生长, 而齿状纳米带的带部分相应地可以沿 a 轴也可以沿 c 轴生长.

一般认为, 纳米线等的尖端是否存在凝固球状小颗粒, 是判别是否为 VLS 机理生长的依据. HRTEM 形貌显示, 在齿的尖端部位除完好的 ZnO 晶体结构之外, 没有其它任何物质或者结构, 这与本文后面部分所述 XRD 的结果也是吻合的. 这一结果可以完全排除我们制备过程中氧化锌纳米带 VLS 机理生长的可能.

通过 XRD 对制备的各种纳米带结构及纯度进

行了分析. 结果显示, 所有在硅基片上的沉积物均为六方纤锌矿晶体结构的纯 ZnO, 没有锌及其它任何杂质, 不存在任何催化特征. 通过衍射谱标定, 纤锌矿结构 ZnO 晶胞常数为 $a = 0.3242$ nm, $c = 0.5194$ nm. 图 3 为齿状氧化锌纳米带的 XRD 谱及其标定结果.

典型的热蒸发制备纳米晶须或者纳米线等一维纳米材料的生长有 VLS 机理和 VS 机理两种模型. 通过上述 HRTEM 及 XRD 的研究显示, 我们制备的氧化锌纳米带的生长由 VS 机理控制.

图 1c 中的齿状氧化锌纳米带的室温光致发光谱如图 4 所示. 所采用的激发光的波长为 310 nm, 结果显示有两个典型的发射峰, 分别为处于紫外发射的约 390 nm 峰位和处于 455 ~ 495 nm 的绿光发射的峰位. 通常块体氧化锌在室温难以观察到紫外光发射. Bagnall 等^[16]证实, 通过提高纯度及减少缺陷等改进晶体质量的措施能促进室温下的紫外发射. Vanheusden 等^[17]认为氧化锌绿光发射是由于

图3 ZnO 齿状纳米带的 XRD 谱

Fig. 3 XRD pattern of ZnO toothed-nanobelts

图4 ZnO 齿状纳米带的室温光致发光谱

Fig. 4 Photoluminescence spectrum of ZnO toothed-nanobelts at room temperature

存在单个的离子化的氧空位, 而占据氧空位的电子与发光孔的辐射复合产生了光发射. Huang 等^[18]则报道随着纳米材料尺寸减小, 绿光发射和紫外发射均增强, 但绿光发射增强更明显, 并认为其原因是较细的 ZnO 纳米线存在较多的氧空位. 由此我们可以推断在所制备的齿状 ZnO 纳米带中也存在数量不少的氧空位, 齿状 ZnO 纳米带绿光发射也是由于单个离子化的氧空位所导致.

另外, 齿状 ZnO 纳米带在 455 ~ 495 nm 的发射峰包含了 4 个次级峰. 我们认为这可能与齿状纳米带的带、齿等部位尺度不一样而导致氧空位的类型或者数量的不同有关. Wang 等^[19]曾报道过由于纳米带宽度不一样而导致光致发光峰位漂移的实例.

3 结 论

通过锌粉蒸发, 在 600 °C 且无催化剂的条件下, 成功制备了氧化锌纳米带和齿状氧化锌纳米带. 这一温度远低于已经报道的通过 VS 机理生长制备氧化锌纳米材料的温度. 这一制备过程的关键在于控制气流速度及氩、氧和锌蒸气的分压. 制备温度、气流速度及各相分压决定氧化锌纳米带的形貌及尺寸. SEM 和 HRTEM 观察显示, 氧化锌纳米带具有多种形貌, 且皆为单晶, 其生长由 VS 机理控制. 光致发光谱表明齿状氧化锌纳米带室温下在约 390 nm 时存在紫外发射峰, 在 455 ~ 495 nm 时存在由 4 个次级峰组成的较宽的绿光发射峰.

References

- 1 Lee, C. J.; Lee, T. J.; Lyu, S. C.; Zhang, Y. *Applied Physics Letters*, **2002**, **81**(19): 3648
- 2 Li, S. Y.; Lee, C. Y.; Tseng, T. Y. *Journal of Crystal Growth*, **2003**, **249**: 201
- 3 Yuan, H. J.; Xie, S. S.; Liu, D. F.; Yan, X. Q.; Zhou, Z. P.; Ci, L. J.; Wang, J. X.; Gao, Y.; Song, L.; Liu, L. F.; Zhou, W. Y.; Wang, G. *Chemical Physics Letters*, **2003**, **371**: 337
- 4 Huang, M. H.; Mao, S.; Feick, H.; Yan, H. Q.; Wu, Y. Y.; Kind, H.; Weber, E.; Russo, R.; Yang, P. D. *Science*, **2001**, **292**: 1897
- 5 Wang, Y. W.; Zhang, L. D.; Wang, G. Z.; Peng, X. S.; Chu, Z. Q.; Liang, C. H. *Journal of Crystal Growth*, **2002**, **234**: 171
- 6 Yang, P. D.; Yan, H. Q.; Mao, S.; Richard, R.; Justin, J.; Richard, S.; Nathan, M.; Johnny, P.; He, R.; Choi, H. J. *Advanced Functional Materials*, **2002**, **12**: 323
- 7 Yan, H. Q.; He, R. R.; Pham, J.; Yang, P. D. *Advanced Materials*, **2003**, **15**: 402
- 8 Lyu, S. C.; Zhang, Y.; Ruh, H.; Lee, H. J.; Shim, H. W.; Suh, E. K.; Lee, C. J. *Chemical Physics Letters*, **2002**, **363**: 134
- 9 Lee, J. S.; Kanga, M. I.; Kim, S.; Lee, M. S.; Lee, Y. K. *Journal of Crystal Growth*, **2003**, **249**: 201
- 10 Dai, Z. R.; Pan, Z. W.; Wang, Z. L. *Advanced Functional Materials*, **2003**, **13**: 9
- 11 Kong, X. Y.; Ding, Y.; Yang, R. S.; Wang, Z. L. *Science*, **2004**, **303**: 1348
- 12 Dai, Y.; Zhang, Y.; Wang, Z. L. *Solid State Communications*, **2003**, **126**: 629
- 13 Dai, Y.; Zhang, Y.; Li, Q. K.; Nan, C. W. *Chemical Physics Letters*, **2002**, **358**: 83
- 14 Dai, Y.; Zhang, Y.; Bai, Y. Q.; Wang, Z. L. *Chemical Physics Letters*, **2003**, **375**: 96
- 15 Lao, J. Y.; Huang, J. Y.; Wang, D. Z.; Ren, Z. F. *Nano Letter*, **2003**, **3**: 235
- 16 Bagnall, D. M.; Chen, Y. F.; Shen, M. Y.; Zhu, Z.; Yao, T. *Journal of Crystal Growth*, **1998**, **185**: 605
- 17 Vanheusden, K.; Warren, W. L.; Seager, C. H.; Tallant, D. R.; Voigt, J. A.; Gnade, B. E. *Appl. Phys.*, **1996**, **79**: 7983
- 18 Huang, M. H.; Wu, Y.; Feick, H.; Tran, N.; Weber, E.; Yang, P. D. *Adv. Mater.*, **2001**, **13**: 113
- 19 Wang, X.; Ding, Y.; Summers, C. J.; Wang, Z. L. *J. Phys. Chem. B*, **2004**, **108**: 8773

Fabrication, Structures and Optical Property of ZnO Nanobelts Prepared by a Novel Zn-powder Evaporation Technique*

HUANG, Yun-Hua¹ ZHANG, Yue^{1,2} HE, Jian¹ DAI, Ying¹ GU, You-Song¹ JI, Zhen¹ ZHAN, Xiao-Yuan¹
ZHOU, Cheng¹

(¹Department of Materials Physics and Chemistry, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083; ²State Key Laboratory for Advanced Metals and Materials, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083)

Abstract Uniform ZnO nanobelts and toothed-nanobelts were synthesized respectively through pure zinc powder evaporation without catalyst at temperature of 600 °C. In each processing, the total gas flow rate of argon and oxygen was 200 ~ 300 cm³ · min⁻¹, and the fraction of oxygen was 1% ~ 5% according to changes of the conditions. The experiments indicated that the key of the preparation method is to control the flow rates and partial pressures of argon, oxygen, and zinc vapor. The flow rates and partial pressures influenced the size of nanostructures, and more sensitively determined the belts with or without teeth.

Scanning electron microscopy(SEM) observations showed that the fabricated ZnO nanobelts had several types in morphology. The high-resolution transmission electron microscopy(HRTEM) images and selected area electron diffraction(SAED) patterns revealed that the ZnO nanobelts were single crystalline. HRTEM images and SAED patterns also suggested that the teeth of the toothed-nanobelts grew along the [0001] or $[\bar{2}1\bar{1}0]$ direction, i. e., the teeth of such belts may grow in “c” or “a” direction, the backbones of the belts may grow in “a” or “c” direction accordingly. X-ray diffraction(XRD) investigations on the structures showed that all the deposited nanobelts on the silicon substrate were pure ZnO with hexagonal wurtzite structure. Investigations through HRTEM and XRD indicated that the growth of ZnO nanobelts was controlled by vapor-solid(VS) mechanism.

Photoluminescence(PL) spectrum of ZnO toothed-nanobelts at room temperature was measured and showed a UV emission at ~390 nm and a broad green emission with 4 subordinate peaks at 455 ~ 495 nm.

Keywords: ZnO nanobelts, Crystal growth, Vapor-solid mechanism, Nanostructures, Photoluminescence

Received: July 5, 2004; Revised: September 20, 2004. Correspondent: ZHANG, Yue (E-mail: Yuezhang@psschl.ustb.edu.cn; Tel: 010-62332772). *The Project Supported by the National Science Fund for Distinguished Young Scholars (50325209), NSFC(50172006, 50232030), the Key Project of Chinese Ministry of Education(104022), and the Fund for Returned Overseas Scholar of Ministry of Education of China(01-498)