二维光催化材料

董帆*

电子科技大学基础与前沿研究院, 环境与能源催化研究中心, 成都 611731

Two Dimensional Photocatalytic Materials

Fan Dong*

Research Center for Environmental and Energy Catalysis, Institute of Fundamental and Frontier Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China.

Emails: dfctbu@126.com; dongfan@uestc.edu.cn

Published online: January 4, 2021.

二维纳米材料是一类性能独特且有良好前景的光催化材料。二维材料表面原子排列通常与块体材料不同, 对表面性质和界面电荷转移有显著影响, 展现出独特的表/界面特性。近年来, 各类二维纳米材料合成方法和表面改性策略的快速发展, 在光催化性能提升和能源环境领域应用等方面发挥了重要作用。本专刊邀请了从事光催化研究的学者, 分享了他们在二维光催化材料方面的最新研究成果。这些成果可为实现二维光催化材料的可控合成、构-效关系建立、光催化效率提升和反应机理揭示等方面提供理论基础。本专刊共收录论文 12 篇, 包括综述 4 篇、研究论文 8 篇。

近年来, 二维光催化材料的合成方法和改性研究方面得到了快速发展。吕康乐等¹综述了典型的二维光催化材料 $g-C_3N_4$ 的制备研究进展, 通过对比分析现有方法, 讨论了 $g-C_3N_4$ 纳米片制备所面临的问题和挑战, 并展望了未来的发展方向。黄宇等²回顾了近年来利用缺陷工程策略, 来实现对 $g-C_3N_4$ 表面电子结构和能级结构的调整, 以增强光捕获、光生载流子分离-迁移和目标分子吸附/活化能力, 并总结了二维 $g-C_3N_4$ 在光催化净化大气方面的研究进展。董帆等³从光吸收、电荷分离和活性位点三个方面, 综述了二维光催化材料表面设计和电子结构调控策略的最新研究进展, 并总结了电子结构调控对二维光催化材料净化典型空气污染物反应机理的影响机制。

在环境光催化应用方面, 周莹等⁴以二维 BiOI

为模型材料, 通过复合 BN 纳米片, 实现了 BiOI 富氧晶面的选择性暴露。暴露的表面晶格氧原子可以直接参与到 NO 的氧化反应中, 显著增强 BiOI 的 NO 氧化活性。王海强等⁵实现了非晶态 TiO_2 层在 $NH_2-UiO-66$ MOF 表面的包裹, 制备了核壳结构的 $NH_2-UiO-66@TiO_2$ 催化剂。得益于增强的光吸收能力与异质结的建立, 复合催化剂的可见光催化甲苯降解效率达到 76.7% (3 h)。王海强等⁶通过一步水热法, 制备了稀土金属 La 掺杂的 BiOI 微球(二维 BiOI 纳米片组装体)。通过调变 La 掺杂量, 实现了复合材料带隙结构与氧空位的优化, 其可见光催化 NO 氧化性能与稳定性相比于纯相 BiOI 得到显著提升。黄海保等⁷利用自制固定床连续流反应器, 通过浸渍法成功制备了磷酸根修饰的 Mn 掺杂介孔 TiO_2 催化剂。得益于磷酸根修饰和 Mn 掺杂的协同作用, 复合材料在甲苯的真空紫外光解协同催化氧化工艺中, 实现了臭氧的完全消除, 并有效强化了甲苯的降解效率。展思辉等⁸采用溶剂热法合成了一种新型 $NiO/g-C_3N_4$ 光电类芬顿体系, 应用于水体中环丙沙星的光催化降解。相比于传统芬顿体系, 新型光电类芬顿体系展现了更宽的 pH 适应范围和更好的结构稳定性。敖志敏等⁹采用密度泛函理论计算方法, 构建了单原子 Ti 和 V 负载的单层 MXene- Ti_2CO_2 模型。通过研究 H_2S 分子在这类单原子催化剂表面的吸附和催化解离行为, 证实了单原子 Ti 和 V 的负载可诱导 Ti_2CO_2 表面电荷的重新分配, 从而改善 H_2S

分子与 Ti_2CO_2 之间的相互作用, 实现光催化活性的显著提升。

在光催化 CO_2 还原应用方面, 曹少文等¹⁰通过简单的水热法, 实现了 FeNi 层状双氢氧化物助催化剂在 g- C_3N_4 纳米片上的负载, 获得二维/二维 FeNi-LDH/g- C_3N_4 复合光催化材料。通过改变 FeNi-LDH 的负载量, 实现光催化 CO_2 还原活性的调变。复合材料的甲醇最高产率达到 $1.64 \mu\text{mol} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$, 是纯相 g- C_3N_4 的 6 倍。此外, 在光催化水分解方面, 张高科等¹¹以共轭聚合物(SCN)_n 为前驱体, 实现了 Ni_2P /类石墨碳氮化物光催化剂的制备。复合材料的可见光产氢效率达到了 $623.77 \mu\text{mol} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$, 显著优于贵金属 Pt 基 CN 样品的产氢效率。另外, 铁基化合物具有半导体/金属的特性和独特的电子结构, 其可作为出色的助催化剂, 用于改善催化剂的电导率和对水的吸附性能, 在协同增强光催化水分解方面展现了出色的潜力。基于此, 王其召等¹²综述了羟基氧化铁、铁基层状双氢氧化物以及铁基钙钛矿等常见二维铁基材料的结构、合成方法和光催化水分解应用方面的最新研究进展。

二维光催化材料近年来已成为环境与能源催化领域的明星材料, 拥有广阔的实际应用前景, 存在很大的研究空间和机会。我们希望该专刊能为先进二维光催化剂的设计构建及应用提供指导, 并为深入理解二维材料光催化反应过程与反应机理提供帮助。

References

- (1) Li, K.; Zhang, M.; Ou, X.; Li, R.; Li, Q.; Fan, J.; Lv, K. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2008010. [李开宁, 张梦羲, 欧小雨, 李睿娜, 李覃, 范佳杰, 吕康乐. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2008010.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202008010
- (2) Wang, W.; Huang, Y.; Wang, Z. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2011073. [王薇, 黄宇, 王震宇. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2011073.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202011073
- (3) Chen, P.; Zhou, Y.; Dong, F. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2010010. [陈鹏, 周莹, 董帆. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2010010.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202010010
- (4) Zheng, Q.; Cao, Y.; Huang, N.; Zhang, R.; Zhou, Y. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2009063. [郑倩, 曹玥晗, 黄南建, 张瑞阳, 周莹. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2009063.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202009063
- (5) Zhou, Y.; Ouyang, W.; Wang, Y.; Wang, H.; Wu, Z. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2009045. [周易, 欧阳威龙, 王岳军, 王海强, 吴忠标. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2009045.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202009045
- (6) Li, Q.; Hu, J.; Zhou, Y.; Wang, H.; Wu, Z. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2009100. [李钱, 胡静, 周易, 王海强, 吴忠标. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2009100.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202009100
- (7) Shu, Y.; Liang, S.; Xiao, J.; Tu, Z.; Huang, H. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2010001. [舒亚婕, 梁诗敏, 肖家勇, 涂志凌, 黄海保. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2010001.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202010001
- (8) Jia, X.; Bai, X.; Ji, Z.; Li, Y.; Sun, Y.; Mi, X.; Zhan, S. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2010042. [贾晓庆, 白晓宇, 吉喆喆, 李轶, 孙妍, 秘雪岳, 展思辉. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2010042.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202010042
- (9) Zhou, J.; Ao, Z.; An, T. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2007086. [周君慧, 敖志敏, 安太成. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2007086.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202007086
- (10) Li, H.; Li, F.; Yu, J.; Cao, S. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2010073. [李瀚, 李芳, 余家国, 曹少文. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2010073.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202010073
- (11) Zhang, P.; Wang, J.; Li, Y.; Jiang, L.; Wang, Z.; Zhang, G. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2009102. [张鹏, 王继全, 李源, 姜丽莎, 王壮壮, 张高科. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2009102.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202009102
- (12) Li, Y.; Hu, X.; Huang, J.; Wang, L.; She, H.; Wang, Q. *Acta Phys. -Chim. Sin.* **2021**, 37 (8), 2009022. [李艳, 胡星盛, 黄静伟, 王磊, 余厚德, 王其召. 物理化学学报, **2021**, 37 (8), 2009022.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202009022